

مشخصات سیمان تیپ 2 تولیدی شرکت سیمان باقران

SiO2%	Al2O3%	Fe2O3%	CaO%	MgO%	SO3%	LOI%	IR%	C3S%	C2S%	C4AF%	C3A%	مشخصات شیمیایی سیمان
22.30	4.20	4.10	63.7	1.70	0.90	2.1	0.50	53.2	24.0	12.5	4.2	سیمان باقران
Min 20	Max 6	Max 6	-	Max 5	Max 3	Max 3	Max 0.75	-	-	-	Max 8	استاندارد ملی ایران ISIR 389

مقاومت فشاری kg/cm2			درصد انبساط اتوکلاو	گیرش (دقیقه)		بلین Cm2/gr	مشخصات فیزیکی سیمان
28 روزه	7 روزه	3 روزه		ابتدائی	نهائی		
470	325	220	0.06	180	110	3050	سیمان باقران
Max 315	Min 175	Min 100	Max 0.8	Max 360	Min 45	Min 2800	استاندارد ملی ایران ISIR 389